

Hoja Técnica

W 4444 es un barniz acuoso de altísimo brillo. Solo puede ser utilizado para impresión de tiro

W 4444 posee una excelente transparencia y una buena resistencia al roce.

Aplicación

W 4444 debe ser aplicado utilizando una carga entre 4-6 gramos / mt² (húmedo sobre húmedo)

W 4444 puede ser utilizado sobre papel o cartulina

W 4444 solo puede ser aplicado en un solo lado del impreso (tiro)

W 4444 puede ser aplicado en sistemas con anilox o sistemas de 2 rodillos.

Precauciones: Proteger el barniz de temperaturas bajo 0°C

Rango de Parámetros

Contenido de sólidos : 43 % +/- 4 %

Viscosidad: 60 segundos DIN 4 a 20 °C +/- 5 segundos

Gravedad Especifica: 1,04 g/cm³ +/- 0,04 segundos

Consultar la ficha de seguridad para obtener información sobre el manejo, almacenamiento y protección personal. Esta información está basada en nuestra experiencia y en los resultados obtenidos en laboratorio, utilizando métodos y procesos de análisis específicos. Teniendo en cuenta la variedad de sustratos y condiciones de impresión, esta ficha tiene únicamente una función informativa. No sirve como garantía por nuestra parte y deben ser realizados ensayos previos bajo las condiciones industriales antes de utilizar los productos. Realizamos mejora continua dentro de los productos indicados y nos reservamos el derecho a modificar su composición y el contenido de las fichas técnicas si procede. Declinamos cualquier responsabilidad para aplicaciones diferentes de este producto a las indicadas en esta ficha técnica.